

Produktdatenblatt CAF 21 C35/F7

Bindemittel	Calciumsulfat
C35/F7	Druckfestigkeit > 35N/mm ² Biegezugfestigkeit > 7 N/mm ²
Verbrauch	1.8 kg / m ² je 10 mm Einbaustärke
Begehbarkeit	Nach 24 Stunden
Belastbarkeit	Nach ca. 3 Tagen
Belegereife	Nach 21 Tagen bei 55 mm Stärke (Unter Einhaltung Vorgaben Aufheizprotokoll)
Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 5° bis ca. 40°
Schleifen	Systembedingt nicht notwendig Sauberkeitsschliff nach Vorgaben SIA-Norm
Erforderlicher CM-Wert für Belegung	0.5% CM Wert
Lieferung	Mit Mixmobil Kein eigener Stromanschluss notwendig

Täglich 3-mal Stosslüften und Fenster danach wieder schliessen.

Rücklauftemperatur darf – 5° zur Vorlauftemperatur nicht unterschreiten

Wenn mehr als 5° Unterschied, Durchlaufgeschwindigkeit erhöhen.

Die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen darf höchstens 65% betragen